

# AGS-Protector P „Competition“

## Technische Information



AGS-Protector P „Competition“ ist ein transparentes, permanentes Anti-Graffiti-Schutzsystem mit geringem Oberflächenmattglanz. Es ist bestens geeignet für saugfähige, mineralische Untergründe wie Beton, Klinker, Putze etc. sowie für nicht saugende, bereits gestrichene Untergründe, wie z.B. Metalle, Fliesen, Elektrokästen, Schilder - zum Schutz gegen Graffiti-Verunstaltungen und sämtliche Umwelteinflüsse.

### Untergründe

AGS-Protector P „Competition“ schützt:

- mineralische saugende Untergründe, wie Beton, Klinker, Putze
- auch bestens geeignet für nicht saugende und/oder bereits gestrichene Untergründe, wie Metalle, Fliesen, Schilder

### Technische Daten

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Farbe:                   | transparent   |
| Verbrauch:               | 120-140ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich, bei saugenden Untergründen sind 2 Anstriche empfehlenswert |
| System:                  | einkomponentig, flüssig   |
| Inhaltsstoffe:           | Spezial-Polymer   |
| Verarbeitungstemperatur: | + 5 °C bis + 30 °C (Luft und Untergrund), max. Luftfeuchte 80%                                    |
| Sd - Wert:               | 0,3 (Klasse 2) Wasserdampfdiffusionsstromdichte Klasse V2   |
| Trockenzeit:             | Bei + 20 °C am gleichen Tag überstreichbar  |
| Lagerung:                | kühl, aber frostfrei mind. 1 Jahr   |
| Gebindegrößen:           | 12,5 Liter, 120 Liter, 1000 Liter   |
| Wassergefährdung:        | WGK 1 (unverdünnt)  |

### Verarbeitung

Objekt von Verschmutzungen jeglicher Art reinigen (staub-, öl- und fettfrei).

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

AGS-Protector P „Competition“ ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden!!!

AGS-Protector P „Competition“ wird unverdünnt durch aufrollen mit einer Lackwalze, einem Pinsel oder mit einem Airlessgerät aufgetragen.

Bei der Anwendung mit dem Airlessgerät empfehlen wir 240 bar, Düse > 0,13 Filter: 60 Mesh.

AGS-Protector P „Competition“ kann in einer oder mehreren Schichten aufgetragen werden.

**Achtung : Nach 5-7 Tagen Aushärtezeit ist die optimale extrem hohe Wirkung eines Anti-Graffiti-Schutzsystems erreicht.**

### Eigenschaften

AGS-Protector P „Competition“ transparent verhindert ein festhaften von Farbschmierereien. Nicht erwartet werden kann, dass die Anhaftung von Graffiti total verhindert wird. Mit höherer Schichtstärke verbessert sich die Reinigungswirkung mit GR 450 BIO Solution Graffittientferner.

Wetterbeständig und wasserabweisend nach DIN 4108. Nassabriebbeständig Kl. 1, Wasserdampfdurchlässig, karbonatisierungsbremmend, vorzüglicher Verlauf, sehr gute Deckkraft, schlagregendicht, verseifungs- u. vergilbungs-beständig, besonders leicht zu verarbeiten, haftfest, beständig gegen Industrieabgase und Auftausalze. Das Material besitzt ein ausgezeichnetes Penetrationsvermögen sowie Poren auskleidende Eigenschaften für die leichtere Reinigungsfähigkeit. Die Oberflächen sind bei Verschmutzungen extrem gut zu reinigen und eignen sich daher auch als Anstrich für Schmutz sensible Flächen.

### Graffiti-Entfernung

Eine Graffittientfernung ist empfehlenswert mit GR 450 BIO Solution oder Gel GR 700!!

#### Achtung!

Als Hersteller des Produktes weisen wir darauf hin, dass alle Angaben dieser technischen Information durch eigene Tests zu prüfen sind. Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeiten werden wegen der unterschiedlichen praktischen Voraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen.