

Protector „LASUR“

Technische Information

kompatibel mit AGS-Protector P



Protector „LASUR“ ist ein lasierender Spezial-Schutzanstrich auf Basis von Sol-Silikat zur Egalisierung von durchgefärbten Betonflächen, welcher kompatibel mit dem Anti-Graffiti-Schutzsystem AGS Protector P ist.

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30°C (Luft und Untergrund) und max. rel. Luftfeuchte von 80%.
Verbrauch:	ca. 100-130 ml/m ² pro Auftrag (1-2x) je nach Untergrundsauhfähigkeit.
Lagerung:	Kühl aber frostfrei. Vor Hitze und direkter Sonnenstrahlung schützen
Trockenzeit:	Bei +20°C überstreichbar nach 12 Stunden Bei höherer Luftfeuchtigkeit und niedrigeren Temperaturen entsprechend länger. Die vollständige Verkieselung tritt erst nach mehreren Tagen ein.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen, ebenfalls Staub, Öl und andere Verunreinigungen. Auf die Entfernung evtl. Schalölreste achten.

Unverdünnt mit Pinsel, Bürste, Kurzflorwalze oder Airlessgerät streichen, rollen, spritzen. Ein Probeanstrich ist zu empfehlen, da bei unterschiedlichen Betonmischungen, unterschiedliche Farbendeindrücke entstehen.

1-2 x Protector Lasur unverdünnt auftragen. In der Regel reicht, auf Grund der hochwertigen Pigmentierung, der einmalige Auftrag, wenn im Kreuzgang gespritzt wird.

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Wichtige Hinweise:

Der Kontakt mit Glas, Keramik oder Naturstein muss verhindert werden. Diese Teile mittels Folie abdecken, um ein Anlösen zu verhindern. Bei unsachgemäßer Verwendung, die Spritzer sofort gründlich mit klar Wasser nachwaschen. Das Produkt grundsätzlich nicht mit anderen Produkten vermischen.

Eigenschaften

Mineralisch matt in der Oberfläche. Daher für Sichtbetonoberflächen besonders geeignet. Wetterbeständig, UV- und alkalibeständig, atmungsaktiv, besonders leicht zu verarbeiten. Gleichzeitig Schutz der Oberfläche gegen auftretende Schadstoffe.

Gutes Eindringvermögen für beste Haftung. Auf Grund der guten Deckkraft, ausgleichend bei changierenden Untergründen, wie z.B. zum Farbausgleich von im Werk entstehenden, eingefärbten Betonfertigteilen.

Organischer Anteil < 5%

Achtung!

Als Hersteller des Produktes weisen wir darauf hin, dass alle Angaben dieser technischen Information durch eigene Tests zu prüfen sind. Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeiten werden wegen der unterschiedlichen praktischen Voraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen.